

## Техническая спецификация

### RUST GONE

### КОНСЕРВАЦИОННЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ СОСТАВ CONSERVATION ANTICORROSION COMPOUND

#### арт. 5535

Антикоррозионный, консервационный состав на основе индустриального масла с содержанием ингибиторов коррозии, антикоррозионных, антиокислительных присадок и функциональных добавок. Состав предназначен прежде всего для обработки и защиты скрытых полостей и труднодоступных мест кузовов автомобилей, автобусов, грузовиков, сельскохозяйственной и другой транспортной техники, различных металлоконструкций. Обладает высокой проникающей и водовытесняющей способностью. Предназначен для применения как на новых автомобилях, так и на автомобилях с пробегом. Является идеальным вариантом для защиты внутренних полостей порогов, лонжеронов, дверей и прочих труднодоступных частей автомобиля. Состав проникает во все микротрещины, швы и стыки в кузове автомобиля, не высыхает, всегда остается подвижным, обеспечивает подавление коррозии и защиту от воздействия влаги, солей, реагентов. Не имеет резкого запаха.

|                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Цвет                                                                                                                    | Красный            |
| Содержание нелетучих веществ                                                                                            | > 95 %             |
| Плотность                                                                                                               | 0.9 кг/л           |
| Стойкость покрытия к распространению подпленочной коррозии в камере соляного тумана при нанесении на ржавую поверхность | Не менее 200 часов |
| фасовка                                                                                                                 | 1 л (Евробаллон)   |



#### ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность не требует тщательной очистки. Для наиболее эффективного применения и глубины проникновения обрабатываемую поверхность рекомендуется очистить от грязи, грубой ржавчины, старого антикоррозионного покрытия, обезжирить и высушить.



#### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения +10°C. Рекомендованная температура нанесения +20°C. Не рекомендуется наносить при температуре выше +30°C. Влажность воздуха не более 75%.



#### НАНЕСЕНИЕ

Внимание! Не наносить на системы выхлопа, тормозные системы, двигатель. Перед применением следует встряхнуть баллон в течении 2 – 3 минут.

Рекомендуется наносить пистолетом для защитных/анигравийных составов со специальными насадками для обработки скрытых полостей. Рабочее давление 2-5 бар.

Для усиления антикоррозионного и консервационного эффекта через 3-4 часа после нанесения данного состава рекомендуется повторно обработать поверхность составом JETA PRO 5531 Мовиль.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продукта. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.

18.02.2026

Только для профессионального использования

**КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ**

Рекомендуется нанесение в один слой толщиной 25 мкм, толщина сформировавшегося покрытия 24 мкм. Теоретический расход 24 мл/м².

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

Не высыхает

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Очистку инструментов производить непосредственно после нанесения состава. Использовать растворитель.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

**ХРАНЕНИЕ**

Продукт необходимо хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении при температуре окружающей среды от -30°C до +40°C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. После каждого использования тару необходимо немедленно закрыть.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продукта. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.