

Техническая спецификация

1К ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ АЭРОЗОЛЬ

1K EPOXY PRIMER SPRAY

арт. 5559BR

Однокомпонентный эпоксидный грунт в аэрозольной упаковке. Продукт прост в применении, быстро сохнет, обеспечивает высокую степень защиты от коррозии, обладает отличной адгезией к алюминию, цинку, стали, и цветным металлам. Может применяться в качестве изолирующего слоя на местах шлифовки при финишной окраске, опыл после нанесения легко удаляется липкой салфеткой. Грунт может окрашиваться после полного высыхания.

Основа:	Эпоксидные смолы.
Пропеллент:	Диметиловый эфир.
Цвет	Серый.
Толщина сухой пленки, мкм/слой	10-15
Термостойкость, °C	90
Расход, м ²	1.5 - 2
Фасовка, мл	520 (400).



ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Внимание! Не наносить на кислотный грунт!

Грунт рекомендуется для изолирования мест шлифовок при окраске кузова автомобиля, подходит для нанесения на любые типы металлических и окрашенных поверхностей. При нанесении на пластик требуется использовать адгезионный грунт для пластика. Перед нанесением грунта поверхность необходимо очистить от рыхлой ржавчины, грязи, жира, заматировать шлифовальным войлоком, очистить и обезжирить.



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения +15°C. Рекомендованная температура нанесения +20°C. Не рекомендуется наносить при температуре выше +30°C.



НАНЕСЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Не наносить на системы выхлопа, на части двигателя.

Перед использованием баллончик необходимо хорошо встряхнуть на протяжении 2-3 минут. Наносить тонкими слоями с расстояния 15-20 см.



КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Рекомендуемое количество слоев 1-2. Толщина одного слоя 10 - 15 мкм.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.



ИСПАРЕНИЕ

Внимание! Необходимо обеспечить хороший воздухообмен для удаления паров испарившихся разбавителей.

Межслойная выдержка

5-10 минут



СУШКА

Внимание! При температуре ниже 20°C время отверждения значительно увеличивается.

Время высыхания при 20С

Отлип: 10-15 минут

Шлифовка/окраска: 20 - 45 минут



ОБРАБОТКА

Машинная шлифовка с применением абразива Р400-500, ручная шлифовка «по мокрому» с применением водостойкого абразива Р600-800.



ОЧИСТКА

Аэрозольные баллоны, после использования для очистки распылителя и во избежание его блокировки, перевернуть вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.



ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

3 года от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.