

Техническая спецификация

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ЧЕРНАЯ ГЛАНЦЕВАЯ

SPRAY PAINT BLACK GLOSS

арт. 5581BR

Однокомпонентная глянцевая краска черного цвета на основе акриловых смол в аэрозоле. Отличается коротким временем высыхания, высокой укрывающей способностью, устойчивостью к подтекам, износостойкостью и высокой адгезией к различным поверхностям. Краска устойчива климатическому воздействию, а также воздействию ультрафиолетового излучения. После полного высыхания образует прочное, эластичное покрытие и может повторно окрашиваться.

Основа:	Акриловые смолы
Пропеллент:	Диметиловый эфир
Цвет	Черный глянцевый
Блеск, %	>70
Толщина сухой пленки, мкм/слой	15-20
Термостойкость, °C	120
Расход, м²	2-2.5
Фасовка, мл	520 (400)



ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Металлическую поверхность следует предварительно очистить, отшлифовать, обезжирить и загрунтовать. Пластиковую поверхность перекрыть адгезионным грунтом по пластику. Старое лакокрасочное покрытие необходимо очистить, заматовать и обезжирить.



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения +15°C. Рекомендованная температура нанесения +20°C. Не рекомендуется наносить при температуре свыше +30°C.



НАНЕСЕНИЕ

Внимание! Не наносить на системы выхлопа, на части двигателя. Аэрозольные баллоны, после использования для очистки распылителя и во избежание блокировки, перевернуть вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.

Замаскировать части, которые не нужно окрашивать. Перед использованием хорошо встряхнуть баллончик на протяжении 2-3 минут. Нанести несколько тонких слоев с расстояния 20-25 см. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Для того чтобы обеспечить хорошую антикоррозийную защиту, металл следует обработать антикоррозийным грунтом перед нанесением продукта. Перед нанесением краски необходимо дать грунту полностью высохнуть.



КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Рекомендуемое количество слоев 2-3.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.



ИСПАРЕНИЕ

Внимание! Необходимо обеспечить хороший воздухообмен для удаления паров испарившихся разбавителей.

Межслойная выдержка

5-10 минут



СУШКА

Внимание! При температуре ниже 20°C время отверждения значительно увеличивается.

Время высыхания при 20С

Отлип – 10 минут, монтаж – 45 минут.



ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Аэрозольные баллоны, после использования для очистки распылителя и во избежание его блокировки, перевернуть вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.



ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C, в сухом помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

6 лет от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.